

KC PIKABETONI

TUOTEKUVAUS

- Sementtipohjainen erityisen nopeasti kuivuva ja kovettuva erikoisbetoni
- Käyttökelpoinen myös talvella
- Sietää myös laimeita happoja ja maantiesuolaa
- Teet korjaukset pikavauhtia ja pääset jatkamaan työtä ennätysajassa
- Työskentelyaika 4-5 minuuttia! Työstä riippuen kovettumisaika kuormitettavaan lujuteen: kesällä noin 1 tunti ja talvella n. 2 tuntia. Lopullinen lujuus saavutetaan noin vuorokaudessa. Muodostaa lämpöä kovettuessaan.
- Kuiva-aineksen raekoko on 0-1,5mm
- Menekki: 5 kg antaa 3,2 l betonia.
- Varastointiaika: kuivassa varastossa noin 1 vuosi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.



Käyttöohje

Maksimivesimäärä 0,6 l / 5 kg. Pienellä vesimäärällä betoni on muovailukelpoista ja normaalilla vesimäärällä valukelpoista. Käytä alle 10°C lämpötilassa lämmintä sekoitusvettä ja pakasella kuumaa sekoitusvettä. Laita aina ensin osa vedestä sekoitusastiaan. Lisää KC pikabetoni ja loppuvesi. Sekoitetaan huolella, max 2min. Kostuta kuiva tai huokoinen korjattava pinta, poista ylimääräinen vesi korjauspinnalta.

Turvallisuusohjeet

Sementtituote. Lievästi alkalinen kostuessaan. Silmiin joutuessa huuhdottava runsaalla vedellä ja otettava yhteyttä lääkäriin. Käytä suojakäsineitä.

Käyttökohteet

Betonipintojen korjaukset. Tolppien ja rakenteiden pika-valut. Betonikaivojen korjaukset. Ei kantaviin rakenteisiin.

Pakkaus

25kg astia